



IZONIL EXTRA FINE / COARSE WHITE

DATI TECNICI

APPARENZA / COLORE

IN POLVERE/BIANCO

CARATTERISTICHE

100% IMPERMEABILE E 100% INTONACO SECCO,
FACILE DA MISCELARE E DA POSARE. AL 100% BIOLOGICO ADATTO
ANCHE IN CONTATTO CON ACQUA POTABILE.
RESISTE ALLA PRESSIONE DELL'ACQUA.
INTONACARE, IMPREGNAMENTO E ASCIUGATURA DELL'INTONACO
IN UN'UNICA FASE LAVORATIVA. RISPETTOSO ALL'AMBIENTE E
PRODOTTO CON MATERIALI NATURALI.
TECNOLOGIA CON CERTIFICAZIONE EUROPEA

IMBALLAGGIO

SACCO DA 23 kg / BANCALI BIG BAG DA 500/1000 kg

COMPOSIZIONE

IZONIL MISCELA
CEMENTO BIANCO PORTLAND
SABBIA DI QUARZO BIANCA
MISURA GRANULO 0.063 – 0.6 mm (FINE)
MISURA GRANULO 0.063 – 2.0 mm (COARSE)

TEMPO DI MESCOLATURA

STANDARD / A SECONDO DALLA DIMENSIONE DELLA MISCELA
E DALLA TECNICA DI MISCELAZIONE

DATA SCADENZA

MINIMO 18 MESI

GARANZIA

15 ANNI

PENETRAZIONE DELL'ACQUA IN PRESSIONE

< 1 mm / 1 BAR EN 12390-8

IZONIL EXTRA FINE / COARSE WHITE

DATI TECNICI

COEFFICIENTE DI PENETRAZIONE DEL VAPORE ACQUEO	< 12.00	EN 1015-19
FORZA DI COMPRESSIONE	$\geq 20 \text{ N / mm}^2$	EN 1015-11
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	$\geq 4.6 \text{ N / mm}^2$	EN 1015-11
DENSITA DELLA MALTA SECCA	1550 kg / m ³	
APPLICAZIONE	UNO STRATO 5 - 7 mm	
COPERTURA	1 m ² = 7.1 kg di intonaco con uno spessore/stratto da 5 mm 23 kg = 3.2 m ² con uno spessore/stratto da 5 mm	
RAPPORTO DI MISCELAZIONE	0.24 – 0.28 lt di acqua per 1 kg di intonaco 5.5 – 6.5 lt di acqua per 23 kg di intonaco	
NOTA IMPORTANTE	NEL MISCELARE METTERE SEMPRE PRIMA L'ACQUA E POI AGGIUNGERE L'INTONACO	
MISCELAZIONE A MANO	miscolare il tutto per 5 minuti, lasciare riposare 5 minuti e poi miscolare per un altro minuto MISCELAZIONE MECCANICA 8-10 minuti	
TEMPO UTILE DI LAVORAZIONE	3 – 4 ORE	
MAGLIA DI FIBRA DI VETRO	SI CONSIGLIA 5 mm x 5 mm, 140 – 145 g / m ²	
APPLICAZIONE	MANUALE O POMPA	
SUPERFICI D'APPLICAZIONE	MURI LISCI, TAVOLE/LEGNO PRESSATO, LASTRE IN CALCESTRUZZO, CEMENTO ARMATO	
AREA DI APPLICAZIONE	EDIFICI VECCHI E NUOVI CAMERE/BAGNI/GARAGE/TERRAZZI/BALCONI/CANTINE/INTERRATI	
CERTIFICAZIONE CE	CE SK 12/06/0052/1306	



Deutschland GmbH
Postfach 01
D-95686 Fichtelberg
Tel.: +49 (0) 9272 / 275 3288
Fax: +49 (0) 9272 / 275 3289
Mobil: +49 (0) 172 / 633 77 44
Mail: info@izonil.de
Web: www.izonil.de