



# IZONIL EXTRA FINE / COARSE

## SCHEDA TECNICA

### APPARENZA / COLORE

IN POLVERE/GRIGIO

### CARATTERISTICHE

100% IMPERMEABILE E 100% INTONACO SECCO,  
FACILE DA MISCELARE E DA POSARE. AL 100% BIOLOGICO ADATTO  
ANCHE IN CONTATTO CON ACQUA POTABILE.  
RESISTE ALLA PRESSIONE DELL'ACQUA.  
INTONACARE, IMPREGNAMENTO E ASCIUGATURA DELL'INTONACO  
IN UN'UNICA FASE LAVORATIVA. RISPETTOSO ALL'AMBIENTE E  
PRODOTTO CON MATERIALI NATURALI.  
TECNOLOGIA CON CERTIFICAZIONE EUROPEA

### IMBALLAGGIO

SACCO DA 23 kg / BANCALI BIG BAG DA 500/1000 kg

### COMPOSIZIONE

IZONIL MISCELA  
CEMENTO PORTLAND  
SABBIA DI QUARZO  
MISURA GRANULO 0.063 – 0.6 mm (FINE)  
MISURE GRANULO 0.063 – 2.0 mm (COARSE)

### TEMPO DI MESCOLATURA

STANDARD / A SECONDO DALLA DIMENSIONE DELLA MISCELA  
E DALLA TECNICA DI MISCELAZIONE

### DATA SCADENZA

MINIMO 18 MESI

### GARANZIA

15 ANNI

### PENETRAZIONE DELL'ACQUA IN PRESSIONE

< 1 mm / 1 BAR EN 12390-8

# IZONIL EXTRA FINE / COARSE

## SCHEDA TECNICA

|                                                |                                                                                                                                       |                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| COEFFICIENTE DI PENETRAZIONE DEL VAPORE ACQUEO | 12.40                                                                                                                                 | EN 998-1       |
| FORZA DI COMPRESSIONE                          | 19.80 N / mm <sup>2</sup>                                                                                                             | EN 998-1 CS IV |
| DENSITA DELLA MALTA SECCA                      | 1130 kg / m <sup>3</sup>                                                                                                              |                |
| APPLICAZIONE                                   | UNO STRATO 5 - 7 mm                                                                                                                   |                |
| COPERTURA                                      | 1 m <sup>2</sup> = 7.1 kg di intonaco con uno spessore/stratto da 5 mm<br>23 kg = 3.2 m <sup>2</sup> con uno spessore/stratto da 5 mm |                |
| RAPPORTO DI MISCELAZIONE                       | 0.24 – 0.28 lt di acqua per 1 kg di intonaco<br>5.5 – 6.5 lt di acqua per 23 kg di intonaco                                           |                |
| NOTA IMPORTANTE                                | NEL MISCELARE METTERE SEMPRE PRIMA L'ACQUA E POI AGGIUNGERE L'INTONACO                                                                |                |
| MISCELAZIONE A MANO                            | miscelare il tutto per 5 minuti, lasciare riposare 5 minuti e poi miscelare per un altro minuto<br>MISCELAZIONE MECCANICA 8-10 minuti |                |
| TEMPO UTILE DI LAVORAZIONE                     | 3 – 4 ORE                                                                                                                             |                |
| MAGLIA DI FIBRA DI VETRO                       | SI CONSIGLIA 5 mm x 5 mm, 140 – 145 g / m <sup>2</sup>                                                                                |                |
| APPLICAZIONE                                   | MANUALE O POMPA                                                                                                                       |                |
| SUPERFICI D'APPLICAZIONE                       | MURI LISCI, LASTRE IN CALCESTRUZZO, CEMENTO ARMATO                                                                                    |                |
| AREA DI APPLICAZIONE                           | EDIFICI VECCHI E NUOVI<br>CAMERE/BAGNI/GARAGE<br>TERRAZZI/BALCONI/CANTINE/INTERRATI                                                   |                |
| CERTIFICAZIONE CE                              | CE SK 12/06/0052/1306                                                                                                                 |                |



Deutschland GmbH  
Postfach 01  
D-95686 Fichtelberg  
Tel.: +49 (0) 9272 / 275 3288  
Fax: +49 (0) 9272 / 275 3289  
Mobil: +49 (0) 172 / 633 77 44  
Mail: [info@izonil.de](mailto:info@izonil.de)  
Web: [www.izonil.de](http://www.izonil.de)